Rowmark | HeavyWeights

DESCRIPCIÓN

Plancha de 3 capas de polietileno de alta densidad. Para grabado y corte con pantógrafo. Especial para exterior, incluso los ambientes más exigentes.

Rowmark | HeavyWeights

CARACTERÍSTICAS

CARACT. PRINCIPALES	MATERIALES / DATOS TÉCNICOS
Acabados	texturizado
Medidas de la plancha	610 x 1219 mm
Grosor	6,35 mm (código HW853) / 12,7 mm (código HW873)
Uso	Rotulación arquitectónica Rotulación exterior
Grabado	router y pantógrafo
Profundidad de corte	0,8mm (planchas de 6,35 mm de grosor) 1,5mm (planchas de 12,7mm de grosor)
Compatible con	Sierra Fresa Resistente UV

COLORES DISPONIBLES

Rowmark | HeavyWeights

Propiedades físicas	
Momento de fuerza IZOD Muesca a 22,78°C Muesca a 0°C Muesca a -17,76°C Sin muesca a 22,56°C	 D-256 D-256 D-256 D-256
Fuerza tensil Hasta rotura Elongación antes de rotura	 4.100 psi D-638 D-638
Fuerza flexural Carga hasta estirar la superfície externa 5%	185.000 psi D-790
Densidad relativa	D-792
Dureza Rockwell	D-785
Temperatura de deflección Temperatura a la cual el material deflecta 0,254mm a 264 psi	75°C D-648
Coeficiente de expansión térmica Inc/inc/°F	6,0 x 10-5 D-696
Punto de reblandecimiento Vicat Temperatura para que la aguja penetre 1mm (32°C /h, 0,96 Kg)	123°C D-1525

La inflamabilidad del material ha sido testada por Underwriters Laboratories, obteniendo una calificación de 94HB en el test UL94.
La plancha Heavy Weights no absorbe agua.

Rowmark | HeavyWeights

NOTA

La información arriba consignada se aporta de buena fe y no constituye ninguna garantía implícita o explícita.